

HERATOL K

WÄSSRIGER VERZÖGERER ZUR HERSTELLUNG VON BETONFERTIGTEILEN MIT KLINKEROBERFLÄCHEN

EIGENSCHAFTEN

HERATOL K ist ein gebrauchsfertiger wässriger Verzögerer. HERATOL K schützt die Klinkeroberfläche vor Anhaftungen aus Beton.

ANWENDUNGSGEBIETE

HERATOL K wird zur Herstellung von Betonfertigteilen mit Klinkervorsatz verwendet.

ANWENDUNG

HERATOL K wird vor dem Gebrauch so lange durchgemischt, bis das Produkt homogen ist. HERATOL K wird mittels Rolle auf die trockene und saubere zu schützende Klinkeroberfläche satt und gleichmäßig aufgebracht. Nach dem vollständigen Abtrocknen des Verzögerers kann der Betonage vorgenommen werden. Das Abtrocknen kann aufgrund unterschiedlicher Temperaturen und je nach Jahreszeit variieren. HERATOL K ist zwischen dem Auftragen und der Betonage vor jeglicher Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Ein Abfließen an der Verbundseite zwischen Klinkerstein und Beton ist aufgrund der Verzögerung bzw. trennenden Wirkung zu verhindern. Nach dem ausschalen des Elements sind die Rückstände vom HERATOL K auf der Klinkeroberfläche umgehend mittels starken Wasserstrahls oder mittels eines Hochdruckreingers gründlich zu entfernen. Gegebenenfalls muss die Reinigung durch den Einsatz einer geeigneten Bürste unterstützt werden.

VORVERSUCHE

Geeignete Vorversuche sind hinsichtlich der passenden Applikation, des Verbrauches, der Abtrocknungsdauer und der rückstandslosen Reinigung durchzuführen. Anschließend sollte eine aussagekräftige Freibewitterung durchgeführt werden um eine Verträglichkeit des Verzögerers mit der Klinkeroberfläche zu prüfen.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit der Oberfläche ca. **150 – 250 g/m²**.

TECHNISCHE DATEN

Form	flüssig bis pastös
Farbe	milchig gräulich
Haltbarkeit	18 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung	trocken, frostsicher, vor starker Sonneneinstrahlung und vor Verunreinigungen schützen
Gebinde	18 kg Gebinde

SICHERHEIT

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt